SARL CARRIERES DE VASSENS
02290 VASSENS
T 03.23.39.61.57
F 03.23.39.69.00
contact@carrieresdevassens.fr

FICHE TECHNIQUE / PIERRE CALCAIRE

BANC GRIS DE VASSENS

NATURE : CALCAIRE À MILLIOLES, TERTIAIRE PALEOGENE, ETAGE LUTETIEN, AGE : ENVIRON 40 A 45 MILLIONS D'ANNEES

COMMUNE D'EXTRACTION : VASSENS et AUDIGNICOURT (REGION HAUTS-DE-FRANCE / AISNE)

ASPECT : CALCAIRE À GROS GRAINS COLORIS GRIS À JAUNE RUBANE

CARACTERISTIQUES D'IDENTITE :

MASSE VOLUMIQUE APPARENTE MOYENNE :	1620	KG/M^3	NF EN 1936
POROSITE OUVERTE MOYENNE :	39.1	%	NF EN 1936
RESISTANCE MOYENNE A LA FLEXION CHARGE CENTREE :	1,7	MPa	NF EN 12372

CARACTERISTIQUES D'APTITUDES À L'EMPLOI :

RESISTANCE MOYENNE EN COMPRESSION :	4	MPa	NF EN 1926
RESISTANCE AUX CYCLES DE GELIVITE :	14	Cycles	NF EN 12371
RESISTANCE MOYENNE AUX ATTACHES (TYPE IIa) :	600	N	NF EN 13364
RESISTANCE MOYENNE AUX ATTACHES (TYPE I) :	550	N	NF EN 13364

EMPLOIS : ELEVATION SOUS SAILLIE, REVETEMENTS VERTICAUX, ELEMENTS MASSIFS, CORNICHE