OCCITANIE PIERRES
J.Luc & Joël BERTRAND

AUBEROCHE B2

Nature

Calcaire oolithique
Jurassique
Ere secondaire, Bajocien supérieur

Aspect

Nuances de beiges, gris, brun et prune. Grain fin

Localisation

Carrière d'Auberoche
Ld La raysse
24210 LIMEYRAT
DORDOGNE - FRANCE

Caractéristiques techniques

Masse volumique apparente	2,46 T/M3	*NF EN 1936*
Flexion	16,12 MPa	*NF EN 12372*
Tenue au gel	47 cycles	*NF EN 12371*

Usages préconisés

- Façade
- Dallage intérieur
- Aménagements intérieurs
- Sculpture

Références

Michaël SCHUMACHER (SUISSE), Magasin Top Tex à TOULOUSE (31), château St Julien (83), château PAVIE à St Emilion (33), château LAGREZETTE AD PERRIN (46).

SAS OCCITANIE PIERRES - D820 ST HENRI - 46000 CAHORS
TEL 05 65 35 54 92 FAX 05 65 22 07 76
Site Internet : www.occitaniepierres.com e-mail : contact@occitaniepierres.com
SAS au capital de 200 000 € SIRET:390 500 916 00015 APE : 267Z