OCCITANIE PIERRES
J.Luc & Joël BERTRAND

BORREZE

Nature

Calcaire oolithique
Jurassique crétacé
Etage bathonien

Aspect

Blanc cassé, fine ou coquillée

Localisation

Carrière de Borrèze
Cavialle basse
24590 BORREZE
DORDOGNE - FRANCE

Caractéristiques techniques

Porosité	14,1 %	*NF EN 1936*
Masse volumique apparente	2,33 T/M3	*NF EN 1936*
Compression	76,6 MPa	*NF EN 1926*
Flexion	6,64 MPa	*NF EN 12372*
Tenue au gel	Oui 96 cycles	*NF EN 12371*

Usages préconisés

- Façade
- Dallage intérieur et extérieur
- voirie
- Aménagements intérieurs et extérieurs
- Sculpture

Références

Banque populaire Occitane à Cahors (46), Mouly immobilier à Cahors (46), place du village de Bégoux (46), horloge à bille de Cahors (46)

SAS OCCITANIE PIERRES - D820 ST HENRI - 46000 CAHORS
TEL 05 65 35 54 92 FAX 05 65 22 07 76
Site Internet : www.occitaniepierres.com e-mail : contact@occitaniepierres.com
SAS au capital de 200 000 € SIRET:390 500 916 00015 APE : 267Z